

Type	Normtype	Löslichkeitstyp		
<b>H 22</b>	<b>21 E</b>	Ester	Alkohol	Spezial / Mittelalkohol
		✓		

**Verwendungszweck**

Mittelviskose Nitrocellulose zur Herstellung von Lacken, die füllkräftige Filme mit guten und dauerhaften Eigenschaften ergeben

Hauptanwendungsgebiete: Folien-Überzugslacke, Holzlacke, Klebstoffe, Kombinationslacke, Lederlacke

**Produktspezifische Eigenschaften**

Viskosität	[mPa s]	<b>400 ± 25</b>	<b>Lösemittel für Nitrocellulose</b>	Ketone Ester Glykolether Alkohole Benzol-KW Benzin - KW
in Anlehnung an ISO 14446				
Stickstoff	[%]	<b>11,8 - 12,4</b>		
NC-V006A				
Farbzahl	[APHA-selekt]	<b>≤ 300</b>	echter Löser	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NC-V009A/C	[Gardner]	<b>≤ 2,5</b>	latenter Löser	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Verschnittmittel (Nichtlöser)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**Produktvarianten**

	Nitrocellulose Flocken	Nitrocellulose Feingranulat	Plastifizierte NC Chips	Plastifiziertes NC Granulat
Anfeuchtungsgrad	[%] <b>30 ± 2</b> oder <b>35 ± 2</b>	[%] <b>30 ± 2</b> oder <b>35 ± 2</b>		
Restfeuchte	[%]	[%]	<b>≤ 4</b>	<b>≤ 4</b>
Restfeuchte bei PUR-Qualität	[%]	[%]	<b>≤ 1</b>	<b>≤ 1</b>
Weichmachergehalt	[%]	[%]	<b>20 ± 1</b>	<b>20 ± 1</b>
Anfeuchtungsmittel / Weichmacher*	Ethanol ✓ Isopropanol ✓ n-Butanol Wasser ✓	Ethanol ✓ Isopropanol ✓ n-Butanol Wasser ✓	ATBC ✓ EPO ✓ SAIB ✓ Nepplast (PU) ✓ DOA ✓ INBT ✓	ATBC ✓ EPO ✓ SAIB ✓ Nepplast (PU) ✓ DOA ✓ INBT ✓

\* Auf Wunsch sind auch andere Weichmacher möglich

**Lieferform**

Standardverpackung	<b>38,5 kg in 125 l (35 %)</b>	<b>60 kg in 125 l (35 %)</b>	<b>50 kg in 125 l</b>	<b>55 kg in 125 l</b>
PE-Inliner, antistatisch	✓	✓		
Fibre Drums	<b>100 l</b> oder <b>125 l</b>	<b>100 l</b> oder <b>125 l</b>	<b>100 l</b> oder <b>125 l</b>	<b>100 l</b> oder <b>125 l</b>
Karton	✓	✓		

Die Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung und die Gefahrenhinweise für Lagerung und Transport sind dem Merkblatt M 037 der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie sowie unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem Transportmerkblatt zu entnehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift wie etwaige anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Es obliegt jedoch dem Erwerber, unsere Produkte auf die Brauchbarkeit für den im Einzelfall vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und etwaige der Verarbeitung und sonstigen Verwendung entgegenstehenden Schutzrechte Dritter zu beachten. Irgendwelche Ansprüche uns gegenüber können aus den Angaben in dieser Druckschrift und einer etwaigen weiteren anwendungstechnischen Beratung nicht hergeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.